



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 2 Çiğli 35620
İZMİR (İZMİR)

ГРУНТОВКА C20 DYOROХ PHENOLIC

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное высокоукрывистое фенолэпоксидное покрытие (новолак) с полиаминовым отверждением.

- Высокая химическая устойчивость к сырой нефти, воде, растворителям и т. д.
- Низкое содержание Л.О.С.
- Устойчивость к горячей воде

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка и/или верхний слой в системе покрытия для коррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров.

- Внутренняя поверхность резервуаров и трубопроводов
- Промышленные конструкции
- Нефтехимические предприятия
- Подходит для использования под изоляцией

СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

Сертификат на авиатопливо Jet A-1 по стандарту MIL-PRF-4556F. Испытано компанией Eхова (Англия).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Цвет / Блеск:	Белый, серый, синий, желтый, красный / полуматовый
Удельная плотность:	1,60-1,70 г/мл
Сухой остаток:	67-72%
Теоретический расход:	2,7 м ² /л (сухая пленка – 250 мкм)
Летучие органические соединения (Л.О.С.):	280 г/л
Точка вспышки:	>23°C
Эксплуатационная температура:	Только при сухом воздействии: 160°C В воде: 90°C

Соотношение смешивания: 13 частей грунтовки Duorox Phenolic
(по весу) 1 часть отвердителя H20 Duorox Hardener
0-5% частей растворителя Duorox thinner
Температура краски должна быть выше 15°C. В противном случае контейнеры с краской должны нагреваться. Хорошо перемешивать перед использованием.

Время выдержки: 20 минут при температуре менее 15°C.
Жизнеспособность: 1,5-2,5 часов/20°C
Рекомендованная толщина: Сухая пленка: 200 мкм / мокрая пленка: 285 мкм
Сухая пленка: 300 мкм / мокрая пленка: 430 мкм

* Время сушки: На отлип: ~8 часов/20°C
(250 мкм сухая пленка) Полное высыхание: ~7 суток/20°C
* Заменить в зависимости от толщины сухой пленки и температуры.

Повторное нанесение: Мин. интервал: ~16 часов/20°C

ГРУНТОВКА DYOROХ PHENOLIC

1/2

Выпуск: 2011

Адрес завода в Измире:

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 2 Çiğli 35620 İZMİR (İZMİR) Тел.: (232) 328 08 80 (единый тел.) Факс: (232) 376 80

Адрес завода в Коджаэли:

41465 Dilovası - Gebze / KOCAELİ (КОДЖАЭЛИ) Тел.: (262) 754 75 60 (11 hat) Факс: (262) 754 75 71
Телекс: 34150 dyas tr



TS-EN-ISO 9001

DYO BİR **Yasar** KURULUŞUDUR.



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 2 Çiğli 35620 İZMİR (İZMİR)

Макс. интервал: ~ 21 день/20°C

ГРУНТОВКА C20 DYOROХ PHENOLIC

ПРИМЕНЕНИЕ

Дополнительные данные: Температура поверхности во время нанесения и высыхания должна быть выше 5°C.
Температура поверхности должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. Во время нанесения и высыхания необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Оборудование:

Наименование оборудования	Безвоздушный	*Пневмораспыление
Давление	~170 бар	~4 бар
Диаметр сопла	0,45-0,68 мм 0,018-0,027 дюймов	1,8-2,2 мм 0,070-0,085 дюймов

* Рекомендованный растворитель для нанесения 10-20% по весу.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые стальные конструкции: Пескоструйная обработка до Sa 1/2 (ISO 8501-1). Поверхность необходимо очистить от любых загрязнений (масло, смазка, соль и т. д.). Поверхность необходимо оценивать и обрабатывать по ISO 8504.

Профиль пескоструйной обработки: Rz: 50-70 мкм

Обслуживание / ремонт: Поверхность необходимо очистить от любых загрязнений (масло, смазка, соль и т. д.). Очистка электроинструментом до St3 для локальных участков. Предпочтительна пескоструйная обработка до Sa2 / Sa 1/2.

ХРАНЕНИЕ

Храните в прохладном и сухом месте;
Грунтовка Dyorox Phenolic: Один год при комнатной температуре.
Отвердитель Dyorox Hardener: Один год при комнатной температуре.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот продукт является огнеопасным веществом. Храните вдали от источников тепла и открытого пламени. Емкость должна быть закрыта. Прочтите меры предосторожности в паспортах безопасности вещества. Не допускайте попадания на кожу и в глаза. Не вдыхайте. Примите меры для защиты окружающей среды.

Адрес завода в Измире:

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No: 2 Çiğli 35620 İZMİR (İZMİR) Тел.: (232) 328 08 80 (единый тел.) Факс: (232) 376 80

Адрес завода в Коджаэли:

41465 Dilovası - Gebze / KOCAELİ (КОДЖАЭЛИ) Тел.: (262) 754 75 60 (11 hat) Факс: (262) 754 75 71
Телекс: 34150 dyas tr



TS-EN-ISO 9001



BİR



Yasar KURULUŞUDUR.